

Zulässige Restfeuchtigkeiten



Ein Partner im Netzwerk



Oberboden	Estrich ohne Fußbodenheizung		Estrich mit Fußbodenheizung	
	CAF	CTF	CAF	CTF
Textile Beläge	≤ 0,5%	≤ 2,0%	≤ 0,3%	≤ 1,8%
Dampfdichte Beläge	≤ 0,5%	≤ 2,0%	≤ 0,3%	≤ 1,8%
Parkett (geklebt)	≤ 0,3%	≤ 2,0%	≤ 0,3%	≤ 1,8%
Keramische Beläge	≤ 0,5%	≤ 2,0%	≤ 0,3%	≤ 1,8%

CAF.....Anhydrit-Fliessestrich

CTF.....Zement-Fliessestrich

Bei Abänderungen gelten die Richtlinien des Herstellers.