

## Zementestrich (C25/30 GK8)

<b>Produkt</b>	Werksgemischter Zementestrich, sinterhautfrei.	
<b>Zusammensetzung</b>	Zement, Riesel 4/8, Wasser	
<b>Anwendung</b>	Der Függer Zementestrich ist wahlweise als Flügelgeglättet oder als gefilterter Zementestrich erhältlich. Gefilterte Zementestriche werden mit Fliesen belegt oder versiegelt/beschichtet.	
<b>Technische Daten</b>	Grösstkorn	≤ 8 mm
	Druckfestigkeit (28d)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
	Trockenrohddichte	ca. 2200 kg/m <sup>3</sup>
<b>Zulässige Restfeuchte</b>	Beheizt: 1,8%	
	Unbeheizt 2%	
<b>Lieferform</b>	Anlieferung im Fahrmischer	

### Hinweise und Temperatureinfluss

**Allgemeines** Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5 °C liegen.

### Achtung

Bei hohen Temperaturen können kürzere Abbinde- und Erhärungszeiten auftreten!

**Függer-Zementestrich ist für die Verwendung im Außenbereich sowie für Räume der Feuchtigkeitsbeanspruchung W4 gem. ÖNORM B 2207 (z.B. Waschküchen, Betriebsduschen etc.) geeignet.**

### Schutzzeit

Während der Estrichherstellung und innerhalb der Schutzzeit von 1 Tag muss der Függer-Zementestrich vor vorzeitigem Austrocknen geschützt werden. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

### Begehbarkeit, Belastbarkeit

Begehbar nach 2 Tagen, teilbelastbar nach 3 Tagen, vollbelastbar nach 5 Tagen.

### **Austrocknung**

Um eine günstige und rasche Austrocknung zu erzielen, muss nach dem Ende der Schutzzeit für eine intensive Lüftung (Stoßlüften, 3x täglich) gesorgt werden. Der Start des Lüftens **muss** daher bereits **2 Tage nach Einbau** des Függer-Premium Fließestrichs erfolgen. Ein späterer Zeitpunkt des Lüftungsbeginns führt zu einer maßgeblichen Verzögerung der Austrocknung.

Der Trocknungseffekt wird durch gleichzeitige Beheizung der Räume verstärkt.

Ungünstige Rahmenbedingungen (z.B. äußere klimatische Bedingungen, wie hohe Luftfeuchtigkeit, länger anhaltenden regnerische Perioden, Frost, etc.) aber auch hohe Estrichstärken können die Austrocknungszeit verlängern.

### **Rechtliche Hinweise**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.